

**MODELO: VAQUERO ÓPALO 2804**

**SERIE:**

**TEJIDO:**

**COLORES:**

**COMPOSICIÓN: 98 % ALGODÓN 2 % ELASTANO**





### FICHA TECNICA

COMPOSICIÓN: 98 % Algodón 2 % Elastan  
 ESTRUCTURA: SARGA 3E1 B 3,1  
 CERTIFICADO OEKO TEX: 960935

#### DATOS TECNICOS

ANCHO En Cm util	152,0	
PESO OZ/YS2	10,50	
PESO Grams	360 +/- 5% astm 377-96	
PESO Grms/ml original	545	
% encogimiento		
URDIMBRE	-2,0 +- 2,0 %	1 Ciclo a 60º secado
tumbler		
TRAMA	*+14,0 +- 2,0 %	1 Ciclo a 60º secado
tumbler		
DESVIACIÓN TRAMA (TWIST LEG)	+ - 3	1 Ciclo a 60º secado tumbler
ORIGINAL URDIMBRE	ASTM-D 1424-96	
ORIGINAL TRAMA	ASTM-D 1424-96	ELMENDORF
Desplazamiento costura ( Mm 12,0 Kg)	BS-3320	
% Elasticidad	TIM 074 DUPONT (1 CICLO A 60º)	
Recuperación 2Hr.	TIM 074 DUPONT (1 CICLO A 60º)	
SOLIDEZ ALFROTE		
ORIGINAL SECO		
HUMEDO		
LAVADO SECO		
HUMEDO	AATCC-8-1989	
Pilling	ISO/DIS 12945-2	
LAVADO EN PRENDA.		



